

# 227 TRAVERTINO

## ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА С МРАМОРНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

### ИНТЕРЬЕРЫ/ЭКСТЕРЬЕРЫ



www.giולי-official.ru

TRAVERTINO - высококачественная минеральная штукатурка для внутренних и внешних работ. На основе мраморной крошки, кварцевого песка и гашеной извести. Является антибактерицидным и антиплесневым продуктом. Устойчив к щелочному воздействию и высоким бытовым нагрузкам. Без запаха, не горюч, не токсичен.

#### Технические характеристики:

Удельный вес:	1,72 кг/л ± 0,02 кг/л в зависимости от цвета
pH	± 9
Масса сухого вещества:	78% ± 1%
Растворитель:	вода
Блеск:	45 ± 2

#### Подготовка поверхности стен:

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими средствами.
2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. Также удалить с помощью щетки скопление пыли.
3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами.
4. Выровнять неровности поверхности специальными штукатурками и смесями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до получения идеально плоской поверхности.
5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4.
6. Нанести специальную грунт - подложку с кварцевым наполнителем FONDO R, разбавленную на 20-30% водой, валиком в два слоя белого цвета или того же оттенка, что и декоративная отделка для создания однородной поверхности. Разведение грунтовки и расход материала зависит от впитывающей способности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.
7. Нанести материал TRAVERTINO согласно инструкции по нанесению. Для определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на отдельном участке окрашиваемой поверхности.

#### Инструкция по нанесению:

Температура окружающей среды:	Не более +40°C и не менее +5°C, с относительной влажностью воздуха не более 80%.
-------------------------------	--

#### Доступные фасовки:

5кг, 25кг

#### Доступные базы:

BN NEUTRA / ПРОЗРАЧНАЯ

#### Колеровка:

Материал поставляется в базе Neutra (BN) - прозрачная для колеровки, также используется как неколерованный материал. Колеруется в цвета по каталогу MARMORINO по колеровочным пастам GIOLLI. В случае использования различных партий, рекомендуется перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

#### Состав материала:

Известковые связующие в водной эмульсии, специальные наполнители, пигменты.

#### Безопасность эксплуатации:

Продукт не требует маркировки EEC. За дополнительной информацией обратитесь к паспортам безопасности.

#### Сроки и условия хранения:

Длительность хранения 2 года в оригинальной упаковке, не разбавленная. Температура хранения +5 °C, максимально. Защита от мороза.

<b>Температура поверхности:</b>	Не более +35°С и не менее +5°С, поверхность сухая.
<b>Инструменты:</b>	Кельма из нержавеющей стали
<b>Количество слоев:</b>	2 слоя
<b>Разведение:</b>	готов к использованию
<b>Расход:</b>	~ 1,3 - 1,5 кг/м2 в один слой
<b>Рекомендуемый грунт:</b>	FONDO R
<b>Очистка инструментов:</b>	В теплой воде, сразу после использования.
<b>Время высыхания поверхности:</b>	3 часа при +23 С и относительной влажности 65% .
<b>Полное высыхание:</b>	не менее 12 часов
<b>Способ нанесения:</b>	<p>Неразбавленный материал TRAVERTINO нанести тонким слоем на обработанную специальным грунт - подложкой FONDO R поверхность. Инструмент - кельма из нержавеющей стали с закругленными углами.</p> <p>После высыхания ( не менее, чем через 8 часов) нанести второй слой материала и, пока материал не высох, сделать продиры шпателем или торцом кельмы, и пригладить материал, добовляя или убирая продиры.</p> <p>Далее дать поверхности хорошо высохнуть. Покрасить фактуру TRAVERTINO возможно одним или несколькими цветами IL DUCALE, хорошо растушевая материал.</p>

#### Технический паспорт: REV. 30.11.2020

*Giolli srl гарантирует, что информация содержащаяся в этом техническом паспорте предоставлена на основе лучших достижений, опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда проверять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.*