



www.giolli-official.ru

235 ARGENTEA

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА С ЭФФЕКТОМ БАРХАТА

ИНТЕРЬЕРЫ

Декоративная акриловая краска с эффектом бархата для интерьеров со специальными металлизированными пигментами, изменяющие внешний вид декоративной поверхности в зависимости от угла падающего света. Особый состав материала позволяет создать элегантное переливающееся тактильно и бархатистое покрытие, эстетические достоинства которого позволяют ему вписываться в любой интерьер от классики до модерна. Позволяет использовать различные техники нанесения: шпателем для эффекта, подобного металлической венецианской штукатурке, или кистью для получения металлической глазури с эффектом слегка отшлифованной поверхности. С ARGENTEA можно получить великолепные декоративные эффекты в широком диапазоне цветов.

Технические характеристики:

Удельный вес:	0,92 кг/л ± 0,02 кг/л в зависимости от цвета
pH	± 8
Масса сухого вещества:	30,40 %
Вязкость по ротационному вискозиметру Брукфильда	15.000 сПз ± 2.000 сПз
Блеск:	40 ± 2

Подготовка поверхности стен:

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими средствами.
2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. Также удалить с помощью щетки скопление пыли.
3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами.
4. Выровнять неровности поверхности специальными штукатурками и смесями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до получения идеально плоской поверхности.
5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4.
6. Нанести специальную грунт - подложку FONDO L, разбавленную на 20- 30 % водой, валиком в два слоя белого цвета или того же оттенка, что и декоративная отделка для создания однородной поверхности. Разведение грунтовки и расход материалов зависит от впитывающей способности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.
7. Нанести материал ARGENTEA согласно инструкции по нанесению. Для определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на отдельном участке окрашиваемой поверхности.

Доступные фасовки:

1л - 2,5л - 5л - 10л - база ARGENTO
1л - 2,5л - база BIANCO ORO

Доступные базы:

BN - ARGENTO
BN - BIANCO ORO

Колеровка :

Материал поставляется в базе ARGENTO и BIANCO ORO для колеровки, также используется как неколерованный материал. Колеруется в цвета по каталогу ARGENTEA колеровочными пастами GIOLLI. В случае использования различных партий материала, рекомендуется перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

Финишная защита:

DECOTECH CA 05
DECOTECH CA 01
GIOLLI SOFT TOUCH

Состав материала:

Краска на основе акриловых смол в водной дисперсии, специальные металлизированные пигменты и наполнители.

Безопасность эксплуатации:

Продукт не требует маркировки ЕС. За дополнительной информацией обратитесь к паспортам безопасности.

Сроки и условия хранения:

Длительность хранения 2 года в оригинальной упаковке, не разбавленная. Температура хранения +5°C, максимально +36°C, защита от мороза.

Инструкция по нанесению:

Температура окружающей среды:	Не более +40°С и не менее +5°С, с относительной влажностью воздуха не более 80%.
Температура поверхности:	Не более +40°С и не менее +5°С, поверхность сухая.
Влажность:	Не более +10°С .
Инструменты:	Кельма, кисть, валик
Количество слоев:	1-2 слоя в зависимости от необходимого декоративного эффекта.
Разведение:	Шпателем - готов к применению, максимум 5% водой, кистью или валиком - разведение 10-25% водой , в зависимости от выбранного эффекта.
Расход:	~5-6 м ² /л в два слоя при нанесении шпателем, ~ 12-14м ² при нанесении кистью в один слой. Расход указан при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью.
Рекомендуемая грунтовка:	FONDO L
Очистка инструментов:	В теплой воде, сразу после использования.
Время работы:	Около 15 мин
Время высыхания поверхности:	1,5 часа при +23°С и относительной влажности 65% .
Полное высыхание:	6-8 часов
Способ нанесения:	Нанесение ARGENTEA кистью или кельмой по поверхности равномерно распределяя материал. После высыхания первого слоя в зависимости от необходимого эффекта нанести второй слой кистью или шпателем.

Технический паспорт: REV. 30.11.2020

Giolli srl гарантирует, что информация содержащаяся в этом техническом паспорте предоставлена на основе лучших достижений, опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда проверять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.