Linea GiolliDeco

CAMPIONARIO COLORI

ZEN EMOTION

Pittura acrilica
metalizzata soft per interni

Soft acrylic resin-based
metallic paint for interiors

ZEN EMOTION

I colori di questo catalogo sono riproducibili anche con il Sistema Tintometrico Giolli.

The colours in this catalogue can all be reproduced using the Giolli Colour System.

FORMULARIO **ZEN EMOTION**

CODICE *CODE*	0,75 LT	2,5 LT
ZE 1 XXX	60 ML	200 ML
ZE 2 XXX	30 ML	100 ML
ZE 4 XXX	10 ML	33 ML

CODICE *CODE*	0,75 LT	2,5 LT
ZE 1 XXX + YYY	40 ML + 20 ML	130 ML + 70 ML
ZE 2 XXX + YYY	20 ML + 10 ML	65 ML + 35 ML
ZE 4 XXX + YYY	6 ML + 4 ML	20 ML + 13 ML

	562 + 518	562 + 502	562 + 524	562 + 516
ZE 1				
ZE 2				
ZE 4				

	536	510	566	562 + 536
ZE 1				
ZE 2				
ZE 4				

	554 + 564	568	570	528
ZE 1				
ZE 2				
ZE 4				

	526	502	508	524
ZE 1				
ZE 2				
ZE 4				

	504	518	516 + 518	516
ZE 1				
ZE 2				
ZE 4				

	554	528 + 554	574	572
ZE 1				
ZE 2				
ZE 4				

	542	552	552 + 538	520
ZE 1				
ZE 2				
ZE 4				

	538	534	530	532
ZE 1				
ZE 2				
ZE 4				

	542 + 564	550	548	524 + 548
ZE 1				
ZE 2				
ZE 4				

	556 + 548	556	556 + 558	512
ZE 1				
ZE 2				
ZE 4				

	558	560 + 558	560	514
ZE 1				
ZE 2				
ZE 4				

	564	576	500	578
ZE 1				
ZE 2				
ZE 4				

ZEN EMOTION

IT
SISTEMA DI APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: Satinato perlescente
Resa media per L (in due mani): 5 - 6 mq
Peso specifico: 1,1 ± 0,02
Diluizione: Pronto all'uso, al max 10% acqua
Tempo di lavorabilità: 10 - 20 minuti
Essiccazione superficiale: 1 ora
Essiccazione in profondità (a 22°C): 6 - 8 ore
Attrezzi per l'applicazione: rullo, pennello, guanto
Temperatura min./max di lavorazione: 5° / 35° C

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Tramite una siringa graduata, aspirare dal toner la quantità indicata per ottenere il colore prescelto e riversarlo nella confezione di Antico Riflesso. Quindi miscelare per mezzo di una spatola fino ad ottenere una miscela di colore perfettamente uniforme.

PREPARAZIONE DEL FONDO
La superficie deve essere asciutta, liscia e ben isolata. Se necessario, stuccare o rasare le imperfezioni fino ad ottenere una superficie perfettamente planare. Dopo circa 12 ore applicare una mano di Fissativo acrilico Acrilfix. Dopo 4-5 ore procedere all'applicazione delle una mano dello speciale FONDO L. In questo modo la finitura acquisterà la sua naturale luminosità, in grado di far risaltare gli aspetti cromatici del decoro.

STESURA DELLA FINITURA
Diluire Zen Emotion con il 10% di acqua e applicarlo a due mani. Applicare la prima mano di prodotto a pennello cercando di coprire uniformemente il supporto. A distanza di 4 - 6 ore, una volta ottenuta la completa essiccazione della prima mano, applicare la seconda mano de Antico Riflesso. Con l'apposito pennello riprodurre dei movimenti incrociati sulla parete.

EN
APPLICATION SYSTEM

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Appearance: Satin perlescent
Average coverage per litre (two coats): 5 - 6 sq.m
Specific weight: 1,1 ± 0,02
Dilution: Max. 10% with water
Workability time:10 - 20 minutes
Touch dry: 1 hour
Complete drying time (at 22° C): 6 - 8 hours
Tools: Pad, brush, glove
Min. / Max Working temperature: 5° / 35 °C

PRODUCT PREPARATION
Use a graduated syringe to draw the correct quantity of toner required to obtain the desired colour and inject it into the can. Then mix using a spatula to obtain a perfectly uniform colour.

SURFACE PREPARATION
The surface must be dry, smooth and pro-perly isolated. If necessary, fill or sand away imperfections until you have a perfectly flat surface. After approximately 12 hours, apply a coat of Acrilfix acrylic fixative. After 4-5 hours apply one coat of the special Smooth Base for FONDO L. In this way, the finish will take on its natural sheen and bring out the chromatic aspects of the decor

APPLICATION
Dilute Zen Emotion with 10% water and apply in two coats. Apply the first coat of paint using a short-haired roller to cover the sur face as uniformly as possible. Wait 4 - 6 hours to allow the first coat to dry completely, then apply the second coat. This will allow the desired effect to be created using the tool chosen (brush, glove, spatula).

FR
SYSTÈME D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : Brillant nacré
Rendement moyen par litre (à deux couches) : 5 - 6 m²
Poids spécifique : 1,1 ± 0,02
Dilution : 10% maxi avec eau
Temps utile de travail : 10 - 20 minutes
Séchage hors poussière : 1 heure
Séchage en profondeur (à 22° C) : 6 - 8 heures
Outils d'application : rouleau, pinceau, gant
Température min. de travail : 5° C

PRÉPARATION DU PRODUIT
À l'aide d'une seringue graduée, aspirer la quantité indiquée de colorant afin d'obtenir la couleur choisie et l'injecter dans le pot. Mélanger ensuite à l'aide d'une spatule jusqu'à obtenir un mélange d'une couleur parfaitement uniforme.

PRÉPARATION DU FOND
La surface doit être sèche, lisse et bien isolée. Si nécessaire, mastiquer ou niveler les imperfections jusqu'à ce que la surface soit parfaitement plane. Après environ 12 heures, appliquer une couche de Fixatif acrylique Acrilfix. Après 4 à 5 heures, procéder à l'application des deux couches du FONDO L. pour peintures de finition. Ainsi faisant, la finition acquerra sa luminosité naturelle et pourra faire ressortir les effets chromatiques.

ÉTALEMENT DE LA FINITION
Diluer Zen Emotion avec 10% d'eau et appliquer deux couches. Passer la première couche de pro duit avec un rouleau à poils courts en veillant à couvrir uniformément le subjectile. Au bout de 4 à 6 heures, quand la première couche est parfaitement sèche, appliquer la se con de couche. Elle permettra de reproduire, grâce à l'outil choisi (pinceau, gant, brosse), l'effet voulu.

RU
СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: перламутровый сатин
Среднее расход на 1 литр (в два слоя): 5 - 6 кв.м
Удельный вес: 1,1 ± 0,02
Разбавление: Готов к использованию, макс. до 10% с водой
Время работы: 10 - 20 минут
На отлип: 1 час
Полное время высыхания (при 22 ° C): 6 - 8 часов
Инструменты: валик, кисть, перчатка, пластиковая гладилка.
Температура нанесения:
Мин. / Макс. 5 ° / 35 ° C

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА
Используйте шприц для тонирования и правильное количество тонера требуется для получения желаемого цвет и вводить его в банку. Затем смешать с помощью шпателя до получения совершенно однородного цвета.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть сухой и чистой Если необходимо, поверхность отшлифовать и убрать мусор и пыль с поверхности. Примерно через 12 часов нанести слой акрилового фиксатора ACRILFIX. Через 4-5 часов наносят слой специальной грунтовки FONDO L. Таким образом, финиш покрытие проявит его естественный блеск и покажет все хроматические эффекты декора

НАНЕСЕНИЕ
Разбавить Zen Emotion максимум на 10% воды и наносить в два слоя. Нанесите первый слой краски, используя короткошерстный ролик для покраски как можно равномерней.
Подождите 4 - 6 часов, чтобы первый полностью высох, затем нанести второй слой краски. Это позволит получить желаемый эффект, который будет создан используя выбранный инструмент (кисть, перчатка или гладилка) spatula).

AR
تطبيق النظام

المظهر: لؤلؤي لامع
المعطيات لكل لتر
م مربع
الوزن المحد:
0,02 ± 1.10
التخفيف : جاهز للاستعمال،
على الأكثر 10% ماء
مدة التعامل: 20 - 10 دقيقة
مدة جفاف السطح : 1 ساعة
مدة الجفاف
في العمق (بحرارة22°م): 6- 8 ساعة
أدوات
العمل : فرشاة اسطوانية، فرشاة
أقل درجة حرارة عند العمل : 5 ° م

تحضير المنتج
باستخدام الحقنة المتدرجة، قم بشفط الصبغ حسب الكمية المشار اليها للحصول على اللون المختار ثم قم بافراغه في علبة ثم قم بالخلط بواسطة مدّادة الى أن يصبح الخليط ذو لون متجانس تماماً.

تحضير الأساس
يجب أن يكون سطح الأساس جاف، ناعم ومعزول جيداً .عند الضرورة، قم بتمليط أو كشط العيوب للحصول على سطح مستو تماماً. بعد حوالي 12ساعه قم بطلاء وجه واحد من المثبّت الاكرليكي Acrilfix بعد-4 5ساعات قم بدهن وجهين من المنتج الخاص .FONDO L و بهذه الطريقة، فإن التشطيب يأخذ لمعانه الطبيعي، وقادرة على ابراز الجانب اللوني للديكور.

طبقة التشطيب
قم بإذابة مع 10%من الماء وادهن وجهين. ادهن أو اطلي الوجه الاول بواسطة فرشاة بحيث تغطي السطح بصورة متجانسة. بعد مدّة 6 - 4 ساعات، بعد أن يجف الوجه الاول تماماً، قم بطلاء الوجه الثاني من Zen Emotion بواسطة الفرشاة الخاصة قم بعمل حركات متقاطعة على الجدار.

中文
喷漆方法

技术特点
外观：亮珠光
每升平均涂覆面积：平方米
比重：1.1 ± 0.02
稀释：即用，最多加 10% 的水
工作时间：10 - 20 分钟
表面干燥：1 小时
深度干燥（22° C）：6 - 8 小时涂刷工具：滚筒刷、刷子
最低工作温度：5° C

产品制备
用注射器抽吸一些调色剂并将其 注入 包装内，调色剂的量需足以调出所要的颜色。然后用刮刀搅拌直至混合物的 颜色完全均匀。

表面制备
待施工表面必须干燥、光滑并有效隔离。必要时，对不平整处进行填补或修平，直到表面完全平整。12 小时后，刷一层丙烯固定剂 Acrilfix。隔 4-5 小时后，刷上两层特制底漆 FONDO L。这样可使饰面散发自然光泽，增强装饰的色彩效果。

涂刷面漆
用 10% 的水稀释
然后涂刷两层。先用刷子刷第一层，需尽可能将表面涂刷均匀。等待 4-6 小时让第一层漆完全干透后，刷第二层 。用特制的刷子在墙面进行横向涂刷。

GIOLLI INDUSTRIA COLORI

Giolli Srl Industria Colori
Via Enzo Ferrari, sn - 61036 Colli al Metauro (PU) - Italy
Tel. +39 0721 899 935 - Fax +39 0721 876 065 - www.colorificiogiolli.it - info@ colorificiogiolli.it